

7-610

KH-Decklack, schnelltrocknend

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

7-610 KH-Decklack ist ein schnelltrocknendes Produkt mit einem hervorragenden Glanzgrad. Er ist geeignet für die Lackierung von Landmaschinen, Kränen und sonstigen Industrieobjekten.

Untergrund und Vorbehandlung



KH-Rostschutzgrund 7-810, KH-Rostschutzgrund 7-820, KH-Rostschutzgrund 7-080



Schleifen mit:
(siehe entsprechende Datenblätter der Grundierungen)

Verarbeitungshinweise



		<u>Gewicht</u>	<u>Volumen</u>
Mischungsverhältnis	KH-Decklack 7-610	1000 g	3
	Verdünner 1-610*	250-350 g	1 - 1,5

*Nitroverdünner 1-215 oder Aromatenfreie Verdünner 1-205 können auch eingesetzt werden.



Verarbeitungszeit 20°C Entsprechend der (Lager-) Stabilität der Ausmischung

Viskosität Konventionel 18-22 Sek. DIN 4 bei 20°C



Spritzdüse 1.4-1.7 mm
Spritzdruck 3-4 bar



Spritzdüse 0,09 - 0,11 inches
Spritzdruck 120-140 bar



Anzahl der Spritzgänge 2 (ca. 40-50 µm)



Ablüßzeit zwischen den Spritzgängen 5 - 10 Minuten bei 20°C

Lufttrocknung bei 20°C:




Staubfrei: 10-15 Minuten

Griffest: 4-5 Stunden

Durchgetrocknet: 24-48 Stunden



Überlackierbar mit SELEMIX SYSTEM KH-Decklack nach 6 Tagen bis maximal 1 Monat bei 20°C ohne Zwischenschliff möglich oder nach 1 Tag bei 20°C durch Zusatz von 10% Härter 9-510



7-610

KH-Decklack, schnelltrocknend

TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

6.2-7.0 m² / kg spritzfertige Mischung;
Trockenschichtdicke 50 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



Farbton vergleichen
Check colour
Vérifier couleur
Kleur controleren

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

D



PPG Industries Lacke GmbH, Düsseldorfer Strasse 80, 40721 Hilden,
Tel.: (49)-2103-791-232, Fax: (49)-2103-791-238

A



PPG Handels GmbH, Siesenheimerstr. 31 A-5020 Salzburg,
Tel.: (43)-662-420-425, Fax.: (43)-662-435-640

CH



PPG Autorefinish AG, Sandbühlstr. 8, 8604 Volketswil,
Tel.: (41)-1-945-43-43, Fax.: (41)-1-945-41-22